

## ハイブリッドストーン アベイラスの施工上の注意

- アベイラスは大きな衝撃により割れや欠けを生じる可能性がありますので、取り扱いには十分注意してください。
- アベイラスの施工については、石材およびタイル施工の専門知識を持つ業者におまかせください。
- アベイラスは一般の石材およびタイルと同じような形状をしておりますが、建材としての物性が多少違います。施工に当たりましては別途ご用意しております施工マニュアルを十分ご確認のうえ施工してください。施工マニュアルは、弊社のホームページ上でもご確認いただけます。
- アベイラスを床面に施工する場合は、エポキシ系接着剤による改良圧着貼り工法を標準施工方法としております。ダンゴ貼り工法等による点付け接着は割れ、欠け、接着不良等の原因となりますので、必ず全面接着してください。また、床面施工におけるカラネリモルタル工法（バサモル工法）等のセメント系接着剤による施工はできません。
- 床面施工に使用する接着剤は推奨のエポキシ系接着剤（コニシ社製ボンド「EK270」）または変成シリコン系接着剤（セメダイン社製スーパーX クリア）をご使用ください。その他の接着剤を使用する際は、必ず接着剤の接着耐久性等用途に応じた要求性能を満たしていることをご確認ください。
- 壁面施工に使用する接着剤は推奨のエポキシ系接着剤（コニシ社製ボンド「EK270」）または変成シリコン系接着剤（セメダイン社製スーパーX クリア）をご使用ください。壁面施工方法は、ボンドによる圧着貼り工法かダンゴ貼り工法としております。
- アベイラス フレキシブルタイプの施工方法につきましては、別途ご用意しております施工マニュアルを十分ご確認のうえ施工してください。施工マニュアルは、弊社のホームページ上でもご確認いただけます。
- アベイラスを床にお使いになる場合、雨水のかかる部位及び玄関室内側には防滑製品のご使用をお勧めします。天然石の本磨き製品と同様の研磨を施された表面を持つ磨き製品は、水分の滞留によって滑りやすくなります。設計上のご配慮をお願いします。

## ハイブリッドストーン アベイラスの使用上の注意点

アベイラスの風合いを長持ちさせるために施工後は次の点にご注意ください。

- 汚れが付着した場合、速やかに洗浄してください。汚れが付着したまま放置しておくと汚れが取れなくなるおそれがあります。
- 「アベイラス アンプロップ」は施工完了後、水洗いもしくは酸洗い等の清掃を行ってください。酸洗い後は必ず大量の水で洗い流し、表面に酸が残らないようにしてください。不揮発性の酸が残った場合、乾燥時に濃縮され強酸になるため表面が白化することがあります。
- 有機溶剤によって変色する可能性がありますので、有機溶剤入りの洗浄剤及びワックス等は絶対に使用しないでください。
- アベイラスは一般的に家庭で用いられる洗剤や漂白剤では表面が劣化したり変色したりすることはありませんが、専門クリーニング業者が使用される薬剤に関しましては全ての適性検査を実施しておりません。薬剤を用いて洗浄される場合は、必ず部分的にテストを行い、影響のないことをご確認の上、洗浄作業を行ってください。
- アルカリ系洗剤（花王マジックリンその他業務用洗剤など水酸化ナトリウム、珪酸ナトリウム系のもの）は、原則使用しないでください。万一使用してしまった場合、水でよく洗い流し、拭き取ってください。アルカリ分が残っていると水分が蒸発して強アルカリとなり、表面が白化することがあります。また酸系洗剤を使用した後は、表面に酸が残らないよう大量の水で洗い流してください。
- 「アベイラス アンプロップ」は表面に凹凸がありますので、汚れ等が溜まり易くなっております。泥水等が付着した場合速やかに洗浄してください。

株式会社ドペル

Email: [contact@doppel.co.jp](mailto:contact@doppel.co.jp)

TEL: 0439-29-7401